

PRÜFUNGSBERICHT

Prüfauftrag:	Zugprüfung an Ankerstäben		
Prüfmaterial:	Ankerstab Betomax 15 bzw. Uni 15 mit S-Mutter B15/25		
Versuchsdurchführung:	Die Ankerstäbe der unterschiedlichen Systeme wurden jeweils mit einer S-Mutter B15/25 in die Prüfmaschine eingespannt und bis zum Bruch belastet.		
Versuchsergebnisse:		B15	Uni15
	Versuch 1 -----	169 kN	140 kN
	Versuch 2 -----	170 kN	150 kN
Bruchart:	Uni 15: beide Versuche Gewindeausriß unterhalb der angegebenen Bruchlast. B15: einmal Gewindeausriß, einmal Stabbruch oberhalb der angegebenen Bruchlast.		

Qualitätssicherung
Werksachverständiger

Anwendungstechnik
Bautechniker

Franz-Josef Schrooten

Jörg Cramer

Anlage 1: Kraftverlängerungsdiagramm
Anlage 2: Photos

