

2-Komponenten-Kleber Dose



Auf Epoxydharzbasis. Zur Herstellung wasserundurch-lässiger Spannstellen mit FB-Stopfen und Sichtbetonstopfen.

Die Komponenten sind farblich gekennzeichnet. Komponente A in weiß, Komponente B in schwarz

Mischungsverhältnis 1:1

Prüfbericht nach KTW-Empfehlungen

Verarbeitung

Mischzeit: Bis der Kleber schlierenfrei ist

Klebeflächen müssen staub- und fettfrei sein

Verarbeitungszeit: 2 - 2,5 Std. bei +20°C, Mindestverarbeitungstemperatur 8°C

Reaktionstemperatur 50-60°C

1 kg Kleber reicht für ca. 40 Betonstopfen MKK® B 15

1 kg Kleber reicht für ca. 150 FB-Stopfen FB 22 / 50mm

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Komponente A+B
61800200	2-Komponenten-Kleber	je 1 Dose	2 x 1,500